

## 불소고무, 바이톤 Fluoroelastomer, VITON

바이톤의 다양성을 잘 활용하면 최적화 설계가 가능합니다.

결합 에너지가 가장 큰 C-F 결합 때문에 불소고무는 현재 실용화되어 있는 고무재료 중에서는 칼레즈, Perlast와 같은 Perfluoroelastomer 다음으로 내열성, 내화학성이 가장 뛰어나다. 기름, 연료유, 윤활제, 지방족, 방향족탄화수소, 탄화수소용매 등에 뛰어난 저항성을 가진, 내산소성, 내일광성, 내가스투과성이 좋으며 내후성, 내오존성은 고무중에서 가장 우수함. 압축영구줄음률 (Compression Set) 이 낮고 내노화성 우수함. 다량의 불소를 함유하고 있으므로 연소가 어려우며 자기소염성(自己消炎性)이 있음.



- 화학명 : 불소고무, Fluoroelastomer, Fluorinated rubber, Fluorocarbon
- 재질기호 : FKM (ASTM D1418), FPM (ISO/DIN 1629)
- 상품명 (Brand Name) : Viton (Dupon-Dow elastomer), Fluorel (3M Dyneon), Technoflon (Ausimont), Dai-el (Daikin)


⚠ 바이톤은 NBR, EPDM, Silicone 등과 같은 범용 재료와 고가의 퍼플러 재료의 중간 단계에 있는 재료이면서 사용 가능 범위가 넓은 재료이기 때문에, 바이톤의 다양성에 대한 보다 많은 이해와 검토가 필요합니다.

### 바이톤의 종류 | VITON GRADES :

결합구조, 불소의 함량등에 따라서 여러 종류(Grade)가 있으며, Grade에 따라 특정 유체 혹은 화학약품에 대한 저항성 (Chemical resistance), 영구압축줄음률(Compression set), 저온특성등이 다르기 때문에 사용환경에 따라 적절히 선택하여 사용한다.

- VITON A : Copolymer of two monomers, 가장 일반적으로 사용되는 바이톤 표준재질임.
- VITON B, F : Terpolymer of three monomers, Viton A Grade에 비해 내화학성이 좋으나 압축영구줄음률 성능이 떨어짐.
- VITON GF, GLT, GFLT, ETP (Extreme) : Tetrapolymer of four monomers, 바이톤중에서 내화학성의 범위가 넓으며 특히, GLT Grade는 저온특성이 가장 뛰어나. VITON A,B,F Grade에 비해 상대적으로 고가임.

### Families of Viton : 바이톤 종류별 내화학성, 저온성능, 영구압축줄음률 비교



⚠ 이지스는 어떤 종류의 바이톤도 공급이 가능하나, VITON A Grade (범용 바이톤)외는 대부분 주문 생산품 (Non-Stock)이므로 납기에 주의를 요합니다.

아래와 같은 바이톤의 다양성을 잘 활용하면 최적화 설계가 가능합니다.

Table 1. VITON (FKM) Grade Comparison :

	General Grades			Specialty Grades						
	A	B	F/GF	GB	GFLT	GLT	-30 (Solvay)	-35 (Solvay)	-40 (Solvay)	ETP
Nominal Polymer Fluorine Content, wt	66	68	70	66	67	64	67	65	65	67
Percent Volume Change in Fuel C 168 hr @ 23°C (73°F)	4	3	2	5	2	5	9	7	9	4
Percent Volume Change in E85 168 hr @ 40°C (104°F)	10	8	6	10	16	10	13	11	9	12
Percent Volume Change in KOH 168 hr @ 70°C (158°F)	90	40	5	66	5	90	4	26	9	5
Percent Volume Change in KOH 168 hr @ 70°C (158°F)	Samples Degraded									14
Low Temperature Flexibility TR-10, °C	-17	-13	-5	-16	-24	-31	-30	-35	-40	-10
Relative Cost	1.0	1.5	1.5	3.0	4.0	4.0	4.0	5.0	8.5	20.0
Precix Material Code *	F75, F40	F95	F68, F86	F51	F78, F77	F79, F05	F119	F122	F103	F65

- Key to grades :  
GF = Good for fuel / GB = Also good for fuel / GFLT = Good fuel, low temp / GLT = Good low temp / ETP = Viton Extreme (bridge between FKM and FFKM)

\* Code are examples - other options exist

Viton, GF, GB, GFLT, GLT and ETP are registered trademarks of DuPont Dow elastomer.

▪ 자료출처 (Source) : Precix Inc in USA



Table 2. Relative chemical compatibility and mechanical Properties for Viton fluoroelastomers :

Chemical environment	Viton general use types			Viton specialty types				
	A	B	F	GBL-S	GF-S	GLT-S	GFLT-S	ETP-S
Automotive and aviation fuels	1	1	1	1	1	1	1	1
Automotive fuels oxygenated with MEOH, ETOH, MTBE, etc.	4	2	1	2	1	4	1	1
Engine lubricating oil, SE and SF	2	1	1	1	1	1	1	1
Engine lubricating oil, SG and SH	3	2	2	1	1	2	1	1
Aliphatic hydrocarbon process fluids, chemicals	1	1	1	1	1	1	1	1
Aromatic hydrocarbon process fluids, chemicals	2	2	1	1	1	2	1	1
Aqueous fluids, steam, mineral acids	3	2	2	1	1	1	1	1
Strong base, high pH, caustic, aminos	4	4	4	2	2	2	2	1
Low molecular weight carbonyls 100% concentration (MTBB, MBK, MIBK, etc.)	4	4	4	4	4	4	4	1
Compression set and low-temperature performance								
Resistance to compression set	1	2	2	2	2	2	2	2
Low-temperature flexibility	2	2	3	2	3	1	1	2

- Key : 1 = Excellent 2 = Fair to Good 3 = Poor 4 = Not Recommended

