


CODE	MATERIAL
① OUTER CASE	C CRS (Cold-rolled steel)
	Z CRS / zinc plating
	S 304 SS
	K 316 SS
	A Aluminum alloy
② SPACER	C CRS (Cold-rolled steel)
	Z CRS / zinc plating
	S 304 SS
	K 316 SS
	A Aluminum alloy
③ GASKET / O-RING	P PTFE Teflon
	N Nitrile NBR
	E EPDM
	V VITON / FKM
	G Non-Asbestos
④ LIP ELEMENT	X Without Gasket / Oring
	P01 Virgin PTFE
	P03 PTFE + glass fibre / MoS2
	P05 PTFE + aromatic polymer
	P07 PTFE + carbon / graphite
	P08 Modified Virgin PTFE
P09 PTFE + carbon fibre	



⑤	Backup spacer
⑥	Garter Spring
⑦	Metal support ring



√ 내화학성, 내열성의 문제가 있을 경우 별도의 검토필요.

Ordering Part No. Example :

CFN 8010010 SA P05 N []

Options

Gasket / O-ring : ③ (NBR)

Sealing Lip element : ④ [PTFE + aromatic polymer]

Outer Case : ① (304 SS) / Spacer : ② (Aluminum)

* 외주오링형은 별도 표기하지 않는다.

Installation Dim. [80 x 100 x 10]_ page 06 & 07.

TRSeal Type [CFN]_ page 03.

⚠ TRS Seals 설계시 주요고려사항

- 속도 (V, Velocity)
- 압력 (P, Pressure)
- 온도 (T, Temperature)
- 접촉매체 (Sealed media)
- 윤활유무 (Lubrication)
- 냉각 (Cooling)

✔ 압력과 속도(PV값), 온도(T)가 높고 비윤활일수록(Oilless & Dry running) 마모속도가 빠르고(Severe Wear) 내구수명이 감소한다.


PV 한계값 _ PV LIMITS VALUE :

좋은 윤활상태 (Good lubrication) 인 경우 : up to 30 (bar x m/sec)

나쁜 윤활상태 (Poor lubrication) 인 경우 : up to 15 (bar x m/sec)

좋은 윤활조건과 냉각 (Good lubrication & Cooling) : up to 100 (bar x m/sec)

PV 한계곡선 (PV LIMIT CURVE)



위 그래프에서의 PV 값은 좋은 윤활상태 (Good lubrication), 운전온도가 대략 100°C 이하일 때임

PV한계값은 윤활상태, 냉각조건외에 립의 재질, 씰타입, 샤프트경에 따라 달라진다. 샤프트경이 작을수록 PV한계값은 낮아집니다.

• 마찰면의 표면조도와 경도

✔ 마찰면의 표면조도와 경도 (Mating surface Finish & Hardness)는 씰의 성능과 내구수명에 매우 중요한 영향을 미치기 때문에 가능한 최적의 조건으로 설계하는 것이 좋으며 P_xV값, 접촉매체의 종류(Sealed media)에 따라 다릅니다. : 18페이지, Surface Finish & Hardness참조

• 하우징과 축의 재질 (Housing & Shaft material) : 14페이지, Table 4. Shaft materials 참조

• 조립성과 조립방향 (Installation Assembly)

조립품질이 TRS Seal의 성능을 크게 좌우합니다. 테프론립은 고무와 같은 탄성체가 아니므로 조립과정에서 립이 변형, 손상이 되면 바로 누설의 원인이 됩니다. 조립방향에 따라 축삽입부의 모따기가 달라질 수 있으며, 별도의 조립지그가 필요할 수 있습니다. : 08-09 페이지, TRS Seal조립방법 참조

• 하우징과 축간의 편심량 (Misalignment & Runout between Housing & Shaft)

• 밀폐력, 허용리크량과 마찰저항, 토크, 작동성 (Sealability, Allowable leakage rate vs. Torque, Friction requirements)

✔ 마찰저항이 민감한 설계 (Friction sensitive applications)인 경우, 관련되는 변수(Parameters)가 많고, 특히 적용 장비의 동력과도 관련되기 때문에 이론적인 계산이나 예측이 매우 매우 어렵습니다. 이런 경우는 성능시험(Performance Test)을 통해 최적점을 구해야 합니다.

• 유지보수(분해, 재조립)의 용이성

⚠ 특히 메탈케이스의 TRS Seal은 보수시 분해가 매우 어려울 수 있으므로 설계시 이 부분에 대해 유의하시기 바랍니다.